



ציפוי אקרילי משוריין לאיטום והלבנת גגות בעל תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי ועמידות מכנית של הציפוי.

קוד מוצר: 983888202000

**תכונות:**

גוון לבן המחזיר את קרינת השמש.  
מכיל סיבים סינטיים לשריון וחוזק היריעה.  
יוצר יריעת איטום אלסטית חזקה.  
עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר.

**שימושים:**

לאיטום והלבנת הגג.  
מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי עבודה מורכבים ומפותלים.

**תצרוכת:** 2.5 ק"ג/מ"ר לאיטום. 1 פח פוליג משמש לאיטום 8 מ"ר.

**הכנת השטח:** לפני היישום, בדוק שהגג מנוקז היטב ואטום (1.5% שיפוע לפחות), ללא מים עומדים וללא אזורים נמוכים. יש לוודא כי הגג משופע היטב לכיוון הניקוזים. נקה את הגג משומנים, לכלוך וסיד בעזרת מטאטא. לאחר מכן שטוף את הגג בלחץ מים תוך כדי שפשוף עם מטאטא. בועות זפת יש לחתוך ולהסיר. חורים יש למלא בעזרת טיט עם תוסף מרבליט 20% ממשקל הצמנט. סדקים בתשתית יש למלא בעזרת מסטיק פוליאוריתני. יש לבצע רולקות. בזמן היישום, הגג צריך להיות יבש לחלוטין.

**אופן השימוש:** יש להכין שכבת יסוד המורכבת מ: כמות 1 פוליג 450/שלוש כמויות מים ולמרוח את כל שטח הגג בעזרת מגב ואת המעקות בעזרת מברשת שעירה. לאחר ייבוש שכבת היסוד (לפחות כשעתיים כתלות בטמפרטורה), יש ליישם באופן הבא: מרח שכבת ביניים אחידה של פוליג 450 ללא דילול, בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש כ-24 שעות. מרח שכבה עליונה ומסיימת של פוליג 450 ללא דילול בכמויות של 1 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא. הלבנת הגג: הכן את הגג ומרח את היסוד (כמפורט למעלה) והמתן לייבוש מס' שעות. מרח שכבה מסיימת אחידה של פוליג 450 ללא דילול בכמויות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא, 24 שעות.

**דגשים:** המוצר אינו מתאים לגגות ללא שיפוע בהם עלולים להיווצר מים עומדים. אין ליישם פוליג על בטקל או על פוליאוריתן מוקצף. המוצר אינו ניתן להתזה.

אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר הביצוע. טמפרטורה מינימלית ליישום - 7 מעלות.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב מתחת ל 30 מעלות. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אזהרות והוראות בטיחות:** לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות ליעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן. לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 08-6742100

**הערות כלליות:** אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 7 מעלות או מעל 35 מעלות. מוצר זה אינו מיועד לטיפול בסדקים קונסטרוקטיביים, יש לטפל בהם קודם לביצוע העבודה. השגת התוצאות הרצויות מתנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש בו וכי המשטח האמור להיאטם ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. עמידות למים עומדים בהתאם לבדיקות מעבדה. מתאים למים עומדים עד לתקופה של חודשיים. המוצר אינו משמש כתחליף למערכות איטום תקניות עפ"י התקן הישראלי. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)