

פוליגג משוריין

ציפוי אקרילי משוריין גמיש
לאיטום ולהלבנת גגות

5 שנות אחריות



יישום:

הכנת הגג

- בדוק ששיפועי הגג מנוקזים היטב לפני היישום (1.5% שיפוע לפחות)
- נקה את הגג מאבק, שמנים, לכלוך, שאריות סיד, זפת רופף או כל חומר זר אחר.
- שטוף במים (עדיף שטיפה בלחץ מים) והמתן עד לייבוש.
- בועות זפת (התנפחויות) יש להסיר בעזרת כלי חיתוך.

חורים ושקעים יש למלא ב"תיקון מהיר וקל" מבית טמבור או ב"פולימיקס לפורצלן וקרמיקה לבן"

- 1 כמות מלט
- 3 כמויות חול
- ג'נרל בונד מוסף אקרילי מתוצרת שרפון-בכמות של 10% מכמות המלט.
- מים-לפי הצורך.
- בגגות בהם אין רולקות קיימות (פינה עגולה) יש ליישם רולקות לפני יישום הפוליגג.

שכבת יסוד

הכן שכבת יסוד המורכבת מ:
- 1 כמות -פוליגג משוריין.
- 3 כמויות- מים.

- מרח את כל שטח הגג והמעקות בעזרת רולר שעיר או מברשת והמתן לייבוש מלא.
- בתשתיות של: זפת חדשה, זפת במצב מתפורר, גג מתכת צבוע יש ליישם שכבת ייסוד מחומר "יסוד קושר לרב גמיש" מבית טמבור.

שימושים:

- לאיטום ולהלבנת הגג.
- מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט, קצף פוליאוריתן, זפת (לפחות שנה לאחר היישום) וכח איסכורית.
- קל ליישום גם במשטחי עבודה מורכבים ומפותלים. מוריד את הטמפ' הכללית של המבנה.
- ידידותי למשתמש ולסביבה.

תכונות:

- בעל גוון לבן.
- מכיל סיבים סינטטיים לשריון וחיזוק היריעה.
- יוצר יריעת איטום אלסטית וחזקה.
- עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר

נתונים טכניים:

משחה לבנה	תיאור כללי
0.5-1.0 מיליון cPs	צמיגות
6.5-8.0	pH
~ 170	% התארכות
~ 250	% התארכות בשבר
~ 1.51	חוזק (מגפ"ס)
מינימום 7°C	טמפ' יישום מינימלית
-5°C	יציבות פילם עד

פוליג משוריין

ציפוי אקרילי משוריין גמיש
לאיטום ולהלבנת גגות



5 שנות אחריות

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים וסבון

אריזה:

דליים של 5 ק"ג, 20 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן, ואינו מכיל חומרים הדורשים סימוני או אזהרות מיוחדים. ידידותי למשתמש ולסביבה.

הערות:

על מנת לאפשר ייבוש מלא של החומר אין ליישם במזג אויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר הביצוע. טמפ' מינימלית ליישום - 7°C מעלות צלזיוס.

אין לערבבו עם חומרים ומוצרים אחרים, למעט דילול במים בהכנת שכבת היסוד.

איטום הגג

- מרח שכבת ביניים אחידה של פוליג משוריין בעזרת מברשת/רולר שערוות או מגב גומי, ללא דילול בכמות של כ- 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא (כ- 24 שעות).
- מרח שכבה עליונה ומסיימת של פוליג משוריין לא דילול בכמות של 1 ק"ג למ"ר.

הלבנת הגג בלבד

- הכן את הגג ומרח שכבת היסוד (כמפורט למעלה) והמתן לייבוש מלא.
- להלבנת הגג בלבד: יש למרוח שכבת יסוד כמפורט לעיל, ולאחר מכן למרוח שכבה נוספת של פוליג משוריין מדולל ב-20% מים בכמות של 1 ק"ג למ"ר ולהמתין לייבוש 24- שעות.

צריכה:

1 ק"ג/למ"ר להלבנה. 2.5 ק"ג/מ"ר לאיטום

חיי מדף ואחסון:

12 חודשים באריזה מקורית וסגורה, בשטח מוגן, יבש ומוצל.